

# Ellenállósági táblázat

NBR : akril-nitril-butadién gumi (nitril)  
 SBR : sztirén-butadién gumi  
 NR : natúrkaucsuk  
 PUR : poliuretán  
 UPE : ultramagas molekuláris súlyú polietilén  
 PVC : poli-vinil-klorid  
 EPDM : etilén-propilén gumi

A : ellenáll  
 B : mérsékelten ellenáll (tartós üzemelésre nem ajánlott)  
 C : nem áll ellen

Ez az ellenállósági táblázat a teljesség igénye nélkül készült, és irányadóként szolgál.

| Közeg                              | NBR | SBR | NR | PUR | UPE | PVC  | EPDM |
|------------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|------|------|
| Acetaldehid                        | C   | B   | B  | B   | A   | -    | A    |
| Acetamid                           | C   | -   | C  | -   | A   | -    | A    |
| Acetilaceton                       | C   | -   | C  | -   | A   | -    | A    |
| Acetofenon                         | C   | -   | C  | -   | A   | -    | A    |
| Aceton                             | C   | A   | A  | -   | A   | -    | A    |
| Acetonitril                        | -   | -   | -  | -   | A   | -    | B    |
| Adipinsav                          | A   | A   | A  | -   | A   | -    | A    |
| Akrilnitril                        | C   | C   | C  | -   | A   | -    | C    |
| Akrilsav                           | C   | -   | C  | -   | C   | -    | A    |
| Akrolein                           | C   | -   | C  | -   | A   | -    | A    |
| Alfa-metilsztirol 25 C°            | C   | -   | C  | -   | A   | -    | C    |
| Allil alkohol                      | A   | A   | A  | -   | B   | 20°B | A    |
| Alumínium-klorid                   | A   | -   | A  | B   | A   | 60°A | A    |
| Alumínium-nitrát                   | A   | -   | A  | -   | B   | -    | A    |
| Amil-acetát                        | C   | C   | B  | -   | B   | -    | A    |
| Amil-alkohol                       | A   | A   | A  | B   | A   | 40°A | A    |
| Ammónia oldat (40°C)               | -   | A   | -  | -   | -   | -    | -    |
| Ammónium-foszfát                   | A   | A   | A  | A   | A   | 60°A | A    |
| Ammónium-hidroxid                  | A   | -   | A  | -   | A   | 40°A | A    |
| Ammónium-klorid                    | A   | A   | A  | A   | A   | 40°A | A    |
| Ammónium-nitrát                    | A   | A   | A  | A   | A   | 40°A | -    |
| Ammónium-perszulfát                | A   | -   | A  | B   | A   | -    | A    |
| Ammónium-szulfát                   | A   | A   | A  | A   | A   | 60°A | A    |
| Anilin                             | C   | C   | C  | -   | A   | -    | A    |
| Anol (vö. Ciklohexanol)            | A   | C   | A  | -   | A   | -    | A    |
| Anon (vö. Ciklohexanon)            | C   | C   | C  | -   | B   | -    | -    |
| Bárium-klorid                      | A   | -   | A  | A   | A   | -    | A    |
| Benzaldehid                        | C   | B   | C  | C   | A   | -    | -    |
| Benzil-alkohol                     | C   | -   | A  | -   | A   | 20°B | A    |
| Benzil-klorid 25 C°                | C   | -   | C  | -   | C   | -    | C    |
| Benzin                             | A   | C   | C  | C   | A   | -    | C    |
| Benzin 50% benzol tartalommal      | A   | C   | C  | B   | A   | -    | C    |
| Benzol                             | C   | C   | C  | C   | A   | -    | C    |
| Bórax (vö. Dinátrium tetraborát)   | A   | A   | A  | A   | A   | 40°A | A    |
| Bórsav                             | A   | A   | A  | A   | A   | -    | A    |
| Bróm                               | C   | C   | C  | B   | C   | -    | C    |
| Brómbenzol (25°C)                  | C   | -   | C  | -   | C   | -    | C    |
| Brómsav (tömény)                   | C   | -   | C  | C   | C   | 20°A | A    |
| Bunker olaj, fűtőolaj              | A   | -   | C  | -   | C   | -    | C    |
| Butanol (vö. Butil alkohol)        | A   | A   | A  | C   | A   | 40°A | A    |
| Butanon (vö. Metil-etil-keton)     | C   | -   | B  | -   | A   | -    | A    |
| Butil-acetát                       | C   | C   | C  | -   | A   | -    | A    |
| Butil-alkohol                      | A   | -   | A  | C   | A   | 40°A | A    |
| Butil-éter (Metil-terc-butil-éter) | C   | -   | C  | C   | A   | -    | C    |
| Butiraldehid                       | C   | -   | C  | -   | A   | -    | A    |
| Ciánkáli (vö. Kalcium cianid)      | A   | A   | A  | B   | A   | 60°A | A    |
| Ciánsav                            | B   | -   | A  | B   | A   | -    | A    |
| Ciklohexán                         | A   | C   | C  | -   | A   | -    | C    |
| Ciklohexanol                       | A   | C   | A  | C   | A   | 60°A | A    |

Gondos munkánk ellenére is maradhattak hibák a táblázatban, az ezekből eredő meghibásodásért nem tudunk felelősséget vállalni. Vegyszerekre alkalmazott tömlők esetén kérje tanácsunkat a közeg pontos specifikálásával.

# Ellenállósági táblázat

NBR : akril-nitril-butadién gumi (nitril)  
 SBR : sztirén-butadién gumi  
 NR : natúrkaucsuk  
 PUR : poliuretán  
 UPE : ultramagas molekuláris súlyú polietilén  
 PVC : poli-vinil-klorid  
 EPDM : etilén-propilén gumi

A : ellenáll  
 B : mérsékelten ellenáll (tartós üzemelésre nem ajánlott)  
 C : nem áll ellen

Ez az ellenállósági táblázat a teljesség igénye nélkül készült, és irányadóként szolgál.

| Közeg                             | NBR | SBR | NR | PUR | UPE | PVC  | EPDM |
|-----------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|------|------|
| Ciklohexanon                      | C   | C   | C  | C   | B   | -    | -    |
| Ciklohexil-amin                   | C   | C   | C  | -   | A   | -    | -    |
| Cink-acetát                       | A   | C   | A  | C   | A   | -    | A    |
| Cink-klorid                       | A   | -   | A  | B   | A   | -    | A    |
| Cink-szulfát                      | A   | -   | A  | B   | A   | -    | A    |
| Citromsav                         | A   | A   | A  | A   | A   | 40°A | A    |
| Cukor                             | A   | -   | A  | A   | A   | 40°A | A    |
| Csersav (60°C)                    | C   | A   | C  | C   | A   | 20°B | A    |
| Dekahidronaftalin                 | A   | C   | C  | A   | A   | -    | C    |
| Dekalin (vö. Dekahidronaftalin)   | A   | C   | C  | A   | A   | -    | C    |
| Diaceton-alkohol                  | C   | A   | A  | B   | A   | -    | A    |
| Dibutil-ftalát                    | C   | C   | C  | B   | A   | -    | A    |
| Dibutil-sebacát                   | C   | C   | C  | C   | A   | -    | A    |
| Dietil-amin                       | C   | C   | C  | B   | A   | 20°B | -    |
| Dietilén-glikol                   | A   | A   | A  | B   | A   | -    | A    |
| Dietil-éter                       | C   | C   | C  | B   | A   | 20°B | -    |
| Di-izobutilén                     | -   | C   | C  | -   | A   | -    | C    |
| Diklóretán                        | C   | C   | C  | -   | A   | -    | C    |
| Diklórmétán (25°C)                | C   | C   | C  | C   | C   | -    | C    |
| Dimetil-amin                      | C   | C   | C  | -   | A   | 20°B | -    |
| Dimetil-anilin                    | C   | -   | C  | C   | A   | -    | B    |
| Dimetil-formamid                  | C   | C   | C  | C   | A   | -    | A    |
| Dimetil-szulfoxid                 | C   | -   | C  | -   | -   | -    | A    |
| Dioktil-ftalát                    | C   | C   | C  | -   | A   | -    | A    |
| Dioktil-sebacát                   | C   | C   | C  | B   | A   | -    | A    |
| Dioxán (vö. Di-etilén-oxid 60°C)  | C   | B   | C  | C   | A   | -    | A    |
| Dízel üzemanyag                   | A   | C   | C  | B   | A   | 40°B | C    |
| Ecetsav (100%)                    | -   | C   | C  | C   | C   | -    | C    |
| Ecetsav (60%)                     | -   | C   | B  | C   | A   | -    | A    |
| Ecetsav-anhidrid (20°C)           | C   | A   | B  | C   | A   | -    | A    |
| Epiklórhidrin                     | C   | -   | C  | C   | A   | -    | A    |
| Etanol                            | A   | A   | A  | B   | A   | -    | A    |
| Etanolamin                        | -   | -   | A  | -   | A   | -    | A    |
| Etil-acetát (vö. Acetál)          | C   | B   | C  | -   | A   | -    | A    |
| Etil-akrilát                      | C   | -   | C  | -   | A   | -    | -    |
| Etilalkohol (vö. Etanol)          | A   | A   | A  | B   | A   | -    | A    |
| Etilbenzol (18°)                  | C   | C   | C  | -   | B   | -    | C    |
| Etil-butirát                      | C   | -   | C  | -   | A   | -    | A    |
| Etilén klorid (vö. Di-klóretán)   | C   | C   | C  | -   | A   | -    | C    |
| Etilénglikol                      | A   | A   | A  | B   | A   | 60°A | A    |
| Etilénglikol-monoetil-éter        | A   | -   | A  | -   | A   | -    | A    |
| Etilénglikol-monoetil-éter-acetát | C   | A   | A  | -   | A   | -    | A    |
| Etiléter                          | C   | C   | C  | -   | C   | -    | C    |
| Etilmerkaptán                     | C   | -   | C  | -   | A   | -    | -    |
| Ezüstsó                           | A   | B   | -  | A   | A   | 40°A | A    |
| Fenol (vö. Karbolsav 60°C)        | C   | C   | C  | C   | B   | 20°B | A    |
| Fluor-kovasav (50%)               | C   | A   | C  | -   | A   | -    | A    |
| Fluorsav (75%)                    | C   | B   | B  | B   | A   | 20°B | A    |
| Folysav (75%) (vö. Fluorsav)      | C   | B   | B  | B   | A   | 20°B | A    |

Gondos munkánk ellenére is maradhattak hibák a táblázatban, az ezekből eredő meghibásodásért nem tudunk felelősséget vállalni. Vegyszerekre alkalmazott tömlők esetén kérje tanácsunkat a közeg pontos specifikálásával.

# Ellenállósági táblázat

NBR : akril-nitril-butadién gumi (nitril)  
 SBR : sztirén-butadién gumi  
 NR : natúrkaucsuk  
 PUR : poliuretán  
 UPE : ultramagas molekuláris súlyú polietilén  
 PVC : poli-vinil-klorid  
 EPDM : etilén-propilén gumi

A : ellenáll  
 B : mérsékelten ellenáll (tartós üzemelésre nem ajánlott)  
 C : nem áll ellen

Ez az ellenállósági táblázat a teljesség igénye nélkül készült, és irányadóként szolgál.

| Közeg                               | NBR | SBR | NR | PUR | UPE | PVC  | EPDM |
|-------------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|------|------|
| Formaldehid oldat (40%)             | B   | A   | B  | B   | A   | 40°A | A    |
| Foszforklorid (50°C)                | C   | C   | B  | -   | A   | -    | B    |
| Foszforsav (60°C)                   | B   | A   | B  | C   | A   | 40°A | A    |
| Furfur                              | C   | -   | A  | -   | A   | -    | A    |
| Fűtőolaj                            | A   | C   | C  | B   | A   | 20°A | C    |
| Fűtőolaj (ASTM-A(lzooktán))         | A   | C   | C  | B   | A   | -    | C    |
| Glikol                              | A   | A   | A  | B   | A   | 60°A | A    |
| Glukóz                              | A   | A   | A  | A   | A   | 40°A | A    |
| Hangyasav                           | C   | B   | C  | -   | A   | -    | A    |
| Heptán                              | A   | C   | C  | B   | A   | 20°A | C    |
| Hexán                               | A   | C   | C  | B   | A   | 20°A | C    |
| Hexanol (vö. Hexil alkohol)         | A   | -   | A  | C   | A   | -    | A    |
| Hexil alkohol                       | A   | -   | A  | C   | A   | -    | A    |
| Hidrogén-klorid (37%)               | C   | C   | B  | -   | A   | -    | A    |
| Hidrogénperoxid (35%)               | C   | C   | B  | B   | -   | -    | A    |
| Higany                              | A   | A   | A  | A   | A   | 60°A | A    |
| Higanysó                            | A   | A   | A  | -   | A   | 40°A | A    |
| Hipó (vö. Nátriumhipoklorit) (13%)  | C   | C   | C  | B   | B   | 40°A | A    |
| Húgysav                             | A   | A   | A  | B   | A   | 40°A | A    |
| I-Kresol (60%)                      | C   | C   | C  | C   | C   | 20°B | -    |
| Izobutil-acetát                     | C   | -   | C  | -   | A   | -    | A    |
| Izoforon (20%)                      | C   | -   | C  | C   | A   | -    | A    |
| Izopropanol (vö. Izopropil-alkohol) | A   | A   | A  | B   | A   | 20°A | A    |
| Izopropil-alkohol                   | A   | A   | A  | B   | A   | 20°A | A    |
| Izopropil-benzol (40°C)             | C   | -   | C  | -   | A   | -    | C    |
| Jégecet (vö. Ecetsav )              | C   | C   | B  | C   | C   | -    | C    |
| Kalcium só                          | A   | -   | A  | -   | A   | -    | A    |
| Kalcium-hidroxid (Meszes víz)       | A   | A   | A  | C   | A   | 60°A | A    |
| Kalcium-hipoklorit                  | C   | C   | A  | -   | A   | 40°A | A    |
| Kalcium-klorid                      | A   | A   | A  | A   | A   | 40°A | A    |
| Kalcium-nitrát                      | A   | A   | A  | A   | A   | 40°A | A    |
| Kalcium-szulfát                     | A   | -   | A  | A   | A   | -    | A    |
| Kálium-bromát                       | A   | A   | A  | -   | A   | 40°A | A    |
| Kálium-cianid                       | A   | A   | A  | B   | A   | 60°A | A    |
| Kálium-hidroxid oldat               | B   | -   | A  | A   | A   | 40°A | A    |
| Kálium-jodid                        | A   | A   | A  | -   | A   | 60°A | A    |
| Kálium-karbonát                     | A   | A   | A  | B   | A   | 40°A | A    |
| Kálium-klorát                       | A   | B   | A  | A   | A   | 60°A | A    |
| Kálium-klorid                       | A   | A   | A  | A   | A   | 60°A | A    |
| Kálium-nitrát                       | A   | A   | A  | A   | A   | 60°A | A    |
| Kálium-permanganát (10%)            | C   | B   | C  | A   | A   | 40°A | A    |
| Kálium-szulfát                      | A   | B   | A  | A   | A   | 40°A | A    |
| Kéksav ( vö. Ciánsav)               | B   | -   | A  | B   | A   | -    | A    |
| Kén szén                            | C   | C   | B  | C   | B   | -    | C    |
| Kén-dioxid (száraz 60%)             | C   | B   | C  | B   | A   | 60°C | A    |
| Kénssav (10%)                       | C   | B   | C  | B   | A   | 20°B | A    |
| Kén-klorid                          | C   | B   | -  | C   | A   | -    | B    |
| Kénsav (100% füstölő)               | C   | B   | C  | C   | C   | C    | C    |
| Kénsav (75%-50°C)                   | C   | B   | C  | C   | A   | C    | B    |

Gondos munkánk ellenére is maradhattak hibák a táblázatban, az ezekből eredő meghibásodásért nem tudunk felelősséget vállalni. Vegyszerekre alkalmazott tömlők esetén kérje tanácsunkat a közeg pontos specifikálásával.

# Ellenállósági táblázat

NBR : akril-nitril-butadién gumi (nitril)  
 SBR : sztirén-butadién gumi  
 NR : natúrkaucsuk  
 PUR : poliuretán  
 UPE : ultramagas molekuláris súlyú polietilén  
 PVC : poli-vinil-klorid  
 EPDM : etilén-propilén gumi

A : ellenáll  
 B : mérsékelten ellenáll (tartós üzemelésre nem ajánlott)  
 C : nem áll ellen

Ez az ellenállósági táblázat a teljesség igénye nélkül készült, és irányadóként szolgál.

| Közeg                                  | NBR | SBR | NR | PUR | UPE | PVC   | EPDM |
|----------------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-------|------|
| Kénsav (96%-20°C)                      | C   | B   | C  | C   | A   | C     | C    |
| Kénsav(50%-50°C)                       | C   | B   | B  | B   | A   | C     | A    |
| Kénsav-anhidrid (vö. Kéntrioxid)       | C   | -   | -  | C   | C   | -     | C    |
| Klórbenzol (25°C)                      | C   | C   | C  | C   | A   | -     | -    |
| Klór-difluor-metán (25°C)              | -   | -   | -  | -   | -   | -     | -    |
| Klórecetsav (25°C)                     | C   | C   | C  | C   | A   | -     | -    |
| Klór-kénsav                            | C   | C   | C  | C   | C   | -     | -    |
| Kloroform (vö. Trikolormetán)          | C   | C   | C  | C   | A   | -     | C    |
| Klóros víz (0,5% klór)                 | C   | C   | C  | B   | A   | 40°B  | A    |
| Konyhasóoldat (vö. Sólé)               | A   | A   | A  | B   | A   | 40°CA | A    |
| Könnyűbenzin                           | A   | -   | C  | -   | A   | -     | C    |
| Krezol sav                             | C   | -   | C  | C   | C   | -     | -    |
| Krómsav (25%-40°C)                     | C   | C   | C  | -   | A   | 40°A  | B    |
| Lakkbenzin, Tesztbenzin                | A   | C   | C  | B   | A   | -     | C    |
| Magnézium-klorid                       | A   | A   | A  | A   | A   | -     | A    |
| Magnéziumlúg                           | A   | -   | A  | A   | A   | -     | A    |
| Magnézium-szulfát                      | A   | A   | A  | A   | A   | -     | A    |
| Metanol (vö. Metilalkohol)             | A   | A   | A  | B   | A   | 40°A  | A    |
| Metil-acetát                           | C   | -   | C  | C   | A   | -     | A    |
| Metil-akrilát                          | C   | C   | C  | -   | A   | -     | -    |
| Metilalkohol                           | A   | A   | A  | B   | A   | 40°A  | A    |
| Metilamin (vizes 30% -20°C)            | C   | B   | A  | -   | A   | 20°B  | B    |
| Metilén-klorid (20°C, vö. Diklórmétán) | C   | C   | C  | C   | C   | -     | C    |
| Metil-izoblutén-ke-ton                 | C   | C   | C  | C   | A   | -     | A    |
| Metil-klorid gáz                       | C   | C   | C  | C   | B   | -     | C    |
| Nafta                                  | A   | C   | C  | B   | A   | -     | C    |
| Naftalin (90°C)                        | C   | C   | C  | B   | C   | -     | C    |
| Nátrium-acetát                         | A   | -   | A  | B   | A   | 20°A  | A    |
| Nátrium-biszulfit                      | A   | A   | A  | C   | A   | 40°A  | A    |
| Nátrium-cianid (30%)                   | A   | -   | A  | B   | A   | -     | A    |
| Nátrium-foszfát                        | A   | A   | A  | B   | A   | 40°A  | A    |
| Nátrium-hidroxid (20%)                 | B   | B   | B  | B   | A   | 40°A  | A    |
| Nátrium-hipoklorit (13%)               | C   | C   | C  | B   | B   | 40°A  | A    |
| Nátrium-karbonát                       | A   | A   | A  | B   | A   | 60°A  | A    |
| Nátrium-klorid                         | A   | A   | A  | B   | A   | 40°A  | A    |
| Nátriumnitrát                          | A   | A   | A  | A   | A   | 40°A  | A    |
| Nátriumperborát                        | A   | -   | A  | -   | A   | -     | A    |
| Nátriumszilikát                        | A   | A   | A  | B   | A   | 40°A  | A    |
| Nátrium-szulfát                        | A   | A   | A  | A   | A   | 40°A  | A    |
| Nátrium-szulfid                        | A   | A   | A  | A   | A   | 40°A  | A    |
| Nátrium-tioszulfát                     | A   | A   | A  | B   | A   | 40°A  | A    |
| Nátron lúg (vö.Nátrium-hidroxid 20%)   | B   | B   | B  | B   | A   | 40°A  | A    |
| Nehézbenezin (vö. Naftalin)            | C   | C   | B  | C   | C   | -     | C    |
| Nikkel-szulfát                         | A   | A   | A  | B   | A   | -     | A    |
| Nitrobenzol (40°C)                     | C   | C   | C  | C   | A   | -     | C    |
| Nitrogén, gáz állapotú                 | A   | A   | A  | A   | A   | A     | A    |
| Nitropropán                            | C   | B   | B  | C   | A   | -     | A    |
| Oktán                                  | A   | -   | C  | A   | A   | -     | C    |
| Olajsav                                | A   | -   | -  | C   | B   | A     | A    |
| Oleum                                  | C   | C   | C  | C   | C   | -     | C    |

Gondos munkánk ellenére is maradhattak hibák a táblázatban, az ezekből eredő meghibásodásért nem tudunk felelősséget vállalni. Vegyszerekre alkalmazott tömlők esetén kérje tanácsunkat a közeg pontos specifikálásával.

# Ellenállósági táblázat

NBR : akril-nitril-butadién gumi (nitril)  
 SBR : sztirén-butadién gumi  
 NR : natúrkaucsuk  
 PUR : poliuretán  
 UPE : ultramagas molekuláris súlyú polietilén  
 PVC : poli-vinil-klorid  
 EPDM : etilén-propilén gumi

A : ellenáll  
 B : mérsékelten ellenáll (tartós üzemelésre nem ajánlott)  
 C : nem áll ellen

Ez az ellenállósági táblázat a teljesség igénye nélkül készült, és irányadóként szolgál.

| Közeg                              | NBR | SBR | NR | PUR | UPE | PVC  | EPDM |
|------------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|------|------|
| Ólom-acetát                        | A   | A   | A  | A   | A   | 60°A | A    |
| Ólom-arzenát                       | C   | -   | A  | A   | A   | -    | A    |
| Oxálsav (50%)                      | B   | B   | A  | C   | A   | 60°A | A    |
| Ózon                               | C   | C   | C  | A   | B   | 20°A | A    |
| Palmitinsav                        | A   | C   | B  | A   | B   | 20°A | A    |
| Paraffin (vö. Alkán)               | A   | C   | C  | B   | A   | 40°A | B    |
| Perklóretilén (20°C)               | C   | C   | C  | C   | B   | -    | C    |
| Petroléter                         | A   | C   | C  | B   | A   | 60°A | C    |
| Petróleum                          | A   | C   | C  | A   | A   | 20°A | C    |
| Pikrinsav (alkoholos oldat)        | B   | B   | B  | C   | A   | 20°A | A    |
| Piridin                            | C   | C   | C  | C   | A   | -    | B    |
| Propanol (vö. Propilalkohol)       | A   | A   | A  | B   | A   | 20°A | A    |
| Propil-acetát                      | C   | -   | B  | -   | A   | -    | A    |
| Propilalkohol                      | A   | A   | A  | B   | A   | 20°C | A    |
| Propionsav-etil-észter             | C   | C   | A  | -   | A   | 60°A | A    |
| Rézacetát                          | A   | -   | C  | -   | A   | -    | A    |
| Rézcianid                          | A   | -   | C  | B   | A   | -    | A    |
| Salétromsav (40°C- 40%)            | C   | C   | C  | C   | -   | -    | B    |
| Salétromsav (60°- 20%)             | C   | C   | C  | C   | A   | -    | B    |
| Salétromsav (füstölőgő 100%)       | C   | C   | C  | C   | C   | -    | C    |
| Sósav (20%)                        | B   | -   | B  | -   | A   | 40°A | A    |
| Sósav (37%)                        | C   | -   | B  | C   | A   | 40°A | A    |
| Szalmiák (vö. Ammóniakoldat)       | A   | -   | A  | C   | A   | 60°A | A    |
| Széndioxid (gáz)                   | A   | A   | A  | A   | A   | 60°A | A    |
| Szénsavgáz                         | A   | -   | A  | A   | A   | 60°A | A    |
| Szilikonolaj                       | A   | A   | A  | A   | A   | 20°A | A    |
| Szilikonzsír                       | A   | A   | A  | A   | A   | -    | A    |
| Sztearin sav                       | A   | A   | A  | A   | A   | 60°A | A    |
| Sztiril monomer (20°C)             | C   | C   | B  | C   | A   | -    | C    |
| Tannin (vö. Csersav)               | C   | A   | C  | C   | A   | 20°B | A    |
| Terpentin                          | A   | C   | C  | C   | A   | 20°A | C    |
| Tetrahidrofurán                    | C   | C   | C  | -   | B   | -    | C    |
| Tetraklóretán                      | C   | C   | C  | -   | A   | -    | C    |
| Tetraklórszénhidrogén              | C   | C   | C  | B   | C   | -    | C    |
| Tetralin                           | C   | -   | C  | -   | A   | -    | C    |
| Timsó                              | A   | B   | A  | A   | A   | 40°A | A    |
| Toluol (20°C)                      | C   | C   | C  | C   | B   | -    | C    |
| Trietamin                          | A   | -   | C  | -   | A   | -    | C    |
| Trietanolamin (20°C)               | A   | C   | A  | C   | A   | 20°B | A    |
| Triklór-etilén                     | C   | C   | C  | C   | C   | -    | C    |
| Trimetil-amin                      | A   | -   | C  | -   | A   | -    | C    |
| Vajsav                             | C   | -   | C  | -   | A   | -    | A    |
| Vajsav etil (vö. Etilbutirát)      | C   | -   | C  | -   | A   | -    | A    |
| Választóvíz (vö. Salétromsav 100%) | C   | C   | C  | C   | C   | -    | C    |
| Vasklorid                          | A   | A   | A  | B   | A   | -    | A    |
| Vasnitrat                          | A   | -   | A  | -   | A   | -    | A    |
| Vas-szulfát                        | A   | -   | A  | B   | A   | -    | A    |
| Vinilacetát                        | C   | C   | C  | -   | A   | -    | A    |
| Víz                                | A   | A   | A  | A   | A   | A    | A    |
| Xilol (Izomer keverék)             | C   | C   | C  | C   | C   | -    | C    |
| Zsírsavak                          | A   | -   | C  | A   | B   | 60°A | A    |

Gondos munkánk ellenére is maradhattak hibák a táblázatban, az ezekből eredő meghibásodásért nem tudunk felelősséget vállalni. Vegyszerekre alkalmazott tömlők esetén kérje tanácsunkat a közeg pontos specifikálásával.